

Technisches Datenblatt

Stand
geprüft am

24.02.2023
24.02.2023

Artikel **Jetflag GS**
PES-Fahnenstoff mit "INKTeX+® GS Ausrüstung"
6144GS

Material 100 % Polyester

Lagerbreiten ca. 160 cm, 183 cm, 210 cm, 260 cm, 320 cm

Mögliche Breiten ca. 310cm

Aufmachung auf Hülsen gewickelt
Verpackung Folienverpackung (PET)
Ökologie STANDARD 100 by OEKO-TEX,
Produktklasse 2
(Hautkontakt)

Tinte Transferdruck,
Direktdruck mit Sublimationstinten

Eigenschaften Flammhemmend

Flächengewicht
in Anl. an DIN EN 12127 110.00 [g/m²] +- 5 [%]

Krumpf

Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec,
längs
in Anl. an PA0_13 -2.00 [%] +- 1 [%]

Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec,
quer
in Anl. an PA0_13 -1.00 [%] +- 1 [%]

Reißwerte

Dehnung bei 100 N, längs
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 7.00 [%] +- 20 [%]

Dehnung bei 100 N, quer
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 20.00 [%] +- 20 [%]

Höchstzugkraft-Dehnung, längs
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 35.00 [%] +- 20 [%]

Seite 1 / 2

Höchstzugkraft-Dehnung, quer
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

60.00 [%] +- 20 [%]

Höchstzugkraft, längs (min.)
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 300.00 [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer (min.)
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 540.00 [N/5 cm]

Weiterreißkraft, längs
in Anl. an DIN EN ISO 13937-2

12.00 [N] +- 10 [%]

Weiterreißkraft, quer
in Anl. an DIN EN ISO 13937-2

13.50 [N] +- 10 [%]

Sonstige

Luftdurchlässigkeit
Messdruck: 200 Pa
Prüffläche: 20 cm²
in Anl. an DIN EN ISO 9237

1450.00 [l/m² s] +- 10 [%]

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Die zugesicherten Eigenschaften beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung. Jede Weiterverarbeitung kann diese verändern (z.B. waschen / Flammhemmung).

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter www.g-o-friedrich.com
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.